



**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

# 490 GLASLEISTENFÜLLER

- Основа: нейтральный полимеризатор – алкоксильная система
- Консистенция: тиксотропная (ISO 7390 Profi U20)
- Плотность: ~1,03 г/см<sup>3</sup> (DIN 52451)
- Термостойкость: от – 40° С до + 150° С
- Температура применения: от +5° С до + 35° С
- Условия хранения: 8 месяцев в прохладном и сухом месте
- Цвет: розовый
- Форма поставки: картуш 310 мл, алюминиевая туба 400 мл и 600 мл
- Стойкий к UV-излучению и атмосферным воздействиям
- Подходит для применения на стеклянных ограждениях (VSG)

---

## Свойства

490 GLASLEISTENFÜLLER полимеризуется при контакте с влагой воздуха с выделением спирта до пластичной сухой массы, не обладающей эластичностью. Данная пластичная силиконовая масса не обладает собственной адгезией к другим веществам и легко отделяется от них при удалении. Гидрофобные свойства материала препятствуют проникновению влаги сквозь массу.

---

## Сфера применения

490 GLASLEISTENFÜLLER предназначен для герметизации и / или заполнения полости между штапиком и стеклопакетом для улучшения герметичности. Герметик образует лишь небольшую адгезию, что позволяет легко снять штапик при ремонтных работах.

---

## Применение

Нанесение герметика: 490 GLASLEISTENFÜLLER нанести равномерно и без образования пузырей в полость шва с соблюдением температурного режима.

---

## Ограничения по применению

490 GLASLEISTENFÜLLER использовать только для указанных выше сфер применения (не применять для герметизации швов и в качестве основного герметика для остекления).

---

## Меры предосторожности

Избегать проглатывания. Избегать длительного или повторного контакта с кожей. Не давать в руки детям. Запросить паспорт безопасности.

---


## Указания по применению

При применении и во время отверждения обеспечить хорошую вентиляцию. Учитывая большое количество факторов, которые могут повлиять на применение материала, перед использованием всегда выполнять пробное нанесение. Соблюдать срок годности продукта. Не предназначено для обширного склеивания поверхностей. Увеличение толщины слоя герметика замедляет процесс отверждения. При нанесении герметика слоем толщиной более 15 мм проконсультируйтесь с технологическим отделом компании Ramsauer. При хранении и/или транспортировке продукта в течение длительного времени (несколько недель) в условиях повышенных температур и влажности воздуха возможно сокращение срока хранения и изменение свойств материала.

---

## Ответственность

Приведенные данные, в особенности предложения по применению и использованию продуктов, основаны на наших сведениях и опыте, имеющихся на момент выхода настоящего технического описания. В зависимости от конкретных обстоятельств, в частности, типов некоторых оснований, условий применения и окружающей среды, результаты могут





**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

---

отклоняться от приведенных данных.

По этим причинам мы не можем гарантировать результаты или нести ответственность за данные указания, равно как и за устные консультации, кроме случаев умышленной дезинформации или грубой халатности со стороны компании Ramsauer. Компания Ramsauer гарантирует сохранение технических свойств своих продуктов в соответствии с техническими описаниями до истечения срока годности. При применении руководствоваться последней редакцией технического описания, которое можно получить по запросу. Действуют актуальные Общие коммерческие условия, с которыми можно ознакомиться на сайте компании [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at)

---