



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

771 RAPID DUO HOLZ

2-Komponenten Spachtelmasse zur Restaurierung und Reparatur von Holzuntergründen im Innen- und Außenbereich.

- Grundstoffbasis: Ungesättigter Polyester
- Spezifisches Gewicht: 1,7 – 1,8 g/cm³
- VOC-Gehalt: < 250 g/l Mischung
- Verarbeitungszeit: 5 Min. (bei +20°C)
- Trocknungszeit: 25 – 30 Min. (bei +20°C). Die Umgebungstemperatur beeinflusst die Trocknungszeit. Bei Temperaturen unter +5°C ist eine Erwärmung notwendig.
- Gebindeeinheit: 2-Komponenten-Kartusche mit einem Gesamtvolumen von 150ml
- Farben: Weiß, Fichte/Esche, Eiche hell
- Lagerfähigkeit: 1 Jahr; in ungeöffneter Originalverpackung

Eigenschaften

Die neue Rapid-Duo-Serie ist in der Verwendung einfach, handlich, sauber, schnell und ohne das Risiko von Fehlern. Verpackt in einer Kartusche sind sowohl die Spachtelmasse als auch der Härter. Durch die unterschiedlichen Volumina und die Zwangsmischung sind im Gegensatz zu bisherigen Methoden keine Kenntnisse über das korrekte Mischungsverhältnis und die richtige Vermischung erforderlich.

Anwendung

771 RAPID DUO HOLZ ist eine spezielle Spachtelmasse für die Reparatur und Restaurierung aller Arten von Holzuntergründen, wie z.B. Fensterrahmen, Holzböden, Türen, Treppenstufen, Holzschränken uvm.

Verarbeitung

1. Die Oberflächen reinigen und anschleifen
2. Verschlusskappe abschrauben und Mischspitze aufschrauben
3. Schwarzer Adapter und Kartusche in die Pistole einlegen
4. Die ersten 2 – 3 cm Material aus der Kartusche herausdrücken um die Mischqualität zu gewährleisten (noch nicht vollständig vermischtes Material, daher nicht verwenden)
5. Spachtelmasse in der benötigten Menge auf die Oberfläche aufbringen
6. Das Material mit der Kunststoffspachtel gleichmäßig verteilen
7. Das aufgebrachte Material entsprechend den Angaben auf der Kartusche trocknen lassen
8. Im Anschluss kann die Spachtelmasse geschliffen werden. Empfohlen wird ein Schleifpapier mit Körnung P100.

Verpackung

771 RAPID DUO HOLZ ist in einem 100 % professionellem Pack, welches aus folgenden Komponenten besteht:

- *Kartusche*: 2-Komponenten-Kartusche mit einem Gesamtvolumen von 150ml (entspricht einer 250-300g Dose konventioneller Spachtelmasse). Die Kartusche enthält die Spachtelmasse (A-Komponente) und den Härter (B-Komponente).
- *Mischspitze*: Durch die besondere Form wird eine gleichbleibende und genaue Mischung des Produktes gewährleistet.
- *Kunststoffspachtel*: Größer als bei den meisten anderen Produkten erlaubt sie komfortables verarbeiten der Spachtelmasse
- *Kolben*: Ermöglicht es die Kartusche mit einer Standard Silikonpistole zu verarbeiten.



RAMSAUER®
DICHTSTOFFE

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Das Etikett des Produktes lesen und die Anweisungen befolgen. Bei weiteren Fragen Sicherheitshinweise nachschlagen. Wir bitten, die Richtlinien über die Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz sowie über die Beseitigung von Abfall zu beachten.

Sicherheitshinweise

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter **www.ramsauer.at** erhältlich.

Lagerung und Weiterverwendung

Kühl und an einem gut belüfteten Platz lagern. Direktes Sonnenlicht vermeiden. Lagertemperatur zwischen +5°C und +25°C. Nach Benutzung die Mischspitze auf der Kartusche belassen, erst bei Wiederverwendung die Mischspitze gegen eine neue austauschen, dabei den Materialaustritt der Kartusche säubern.

Reinigung der Werkzeuge

Vor der Härtung des Produkts Werkzeug gut mit Lösungsmittel reinigen.

Mängelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter **www.ramsauer.at** downloaden können.