

Paraphalt Flex Seal

1/1

ОПИСАНИЕ

Paraphalt Flex Seal это эластомер модифицированной битумной эмульсии подходит для герметизации крыш и стен, небольших трещин в бетоне или для склеивания. Применяется в жидком виде и после отверждения остается эластичной и гибкой мембраной, способной выдерживать нагрузки и вибрации без образования трещин или шелушения с поверхности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Покрытие для крыш
- Сохранение стен
- Склеивание
- Воздухонепроницаемость
- Дилатационные швы

СВОЙСТВА

- Эластичное и бесшовное покрытие
- Влаго-воздухо-паронепроницаемое покрытие
- Защищает от воды и коррозии
- Экологически безопасное, на основе воды
- Высокая и прочная адгезия почти ко всем поверхностям
- Очень эластичное и самовосстанавливающееся
- Химически стойкое и стойкое к высоким и низким температурам (от -40° С до + 160°С)

МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Быстрое и легкое нанесение
- Готовое к применению
- Хорошо перемешать до использования
- Наносить возможно кистью, валиком или распылительным насосом
- Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи и температура поверхности должна быть не <5°С

ОЧИСТКА

Очистить не застывший продукт от инструментов и не пористых поверхностей водой. Руки очищать при помощи Paracleanex.

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев после вскрытия тары.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Состав **Paraphalt Flex Seal** имеет среднюю щелочность. При применении продукта соблюдать нормальные меры предосторожности, надевать перчатки, защищать глаза очками и прочую защитную одежду.

УПАКОВКА

В ведрах 1,5 л. и 10 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В ЖИДКОМ ВИДЕ

Цвет	коричнево-красный
Плотность	1,0 г/см ³
Содержание вредных летучих соединений VOC	не содержит растворителей
Содержание твердого вещества	60%
Вязкость, Brookfield	12.000 - 15.000
pH	10 – 12

После отверждения

Цвет	черный
------	--------

Rev. 1
102014

Вышеприведенные данные соответствуют последним лабораторным исследованиям. Технические характеристики могут дополняться или изменяться. Мы не несем ответственность за полноту предоставленной информации. Перед использованием необходимо убедиться, что данный продукт подходит для данной определенной цели. Поэтому необходимо проводить предварительное тестирование продукта. Наши общие условия продажи действительны.

Paraphalt Flex Seal

1/1

Химическая стойкость	Стойкость к солям воды и ко многим органическим и неорганическим растворам
Упругая деформация	> 90%
Предел прочности на разрыв (согласно ASTM D412)	> 830 КПа
Относительное удлинение	> 950%
Твердость по Shore A	18-20
Расход	2 – 2,5 л/м ²
Время формирования пленки	Стойкость к дождю после 4 часов

Rev. 1
102014

Вышеприведенные данные соответствуют последним лабораторным исследованиям. Технические характеристики могут дополняться или изменяться. Мы не несем ответственность за полноту предоставленной информации. Перед использованием необходимо убедиться, что данный продукт подходит для данной определенной цели. Поэтому необходимо проводить предварительное тестирование продукта. Наши общие условия продажи действительны.